

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

Sprühbeize Antox 73E

Antox 73E ist die Sprühbeize, die bei den meisten Anwendungen eine sehr gute Beizwirkung bei einem angemessenen Säuregehalt erzielt. Durch das ideale Säureverhältnis von Flusssäure und Salpetersäure können mit dem Antox 73E schönste Oberflächen erzielt werden. Das Beizbild wird schön gleichmäßig.

Anwendung: mit Antox Pumpe M1 oder Antox Sprühbeiz-Handgerät
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 4 - 8 m² / kg

3535 2260

Antox 73E – 10 kg Kanister

3535 2263

Antox 73E – 20 kg Kanister

3535 2265

Antox 73E – 200 kg Fass



Beizreiniger Antox 75E

Antox 75E eignet sich in den meisten Fällen zur Vorreinigung vor dem Beizen. Mit Antox 75E werden Edelstahloberflächen entfettet und aufgehellt. Weiter kann Flugrost im gleichen Arbeitsgang entfernt werden. Antox 75E ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt auf die trockene Fläche, mittels Pinsel oder Sprühbeizgerät, aufgetragen.

Anwendung: mit Handpinsel oder Antox Sprühbeiz-Handgerät
 Empfohlene Einwirkzeit: 20 - 30 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 20 - 24 m² / kg

3535 2238

Antox 75E – 1 kg Dose

3535 2240

Antox 75E – 5 kg Kanister

3535 2243

Antox 75E – 30 kg Kanister



Beizreiniger Antox 80E

Mit dem Antox 80E können niedrig- wie hochlegierte Edelstähle gebeizt werden. Angegriffen wird jedoch »Automatenstahl« 1.4305. Durch unterschiedliche Ansatzkonzentrationen, kann das Bad für die jeweilige Situation angepasst werden. Meistens wird das Antox 80E 1:1 mit Wasser angesetzt. Wird das Antox 80E in 1:3 mit entionisiertem Wasser (< 10 mS) angesetzt, entspricht die Lösung den Vorschriften der KWU TLV 9026 01/03.

Anwendung: Tauchen bei Raumtemperatur
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 20 - 24 m² / kg

3535 2281

Antox 80E – 30 kg Kanister

3535 2283

Antox 80E – 200 kg Fass



Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

Beizpaste Antox 70E

Antox 70E ist die Beizpaste (weiß), die nach den Richtlinien der KWU konzipiert wurde. Das Antox 70E zeichnet sich durch seine sehr gute Streichbarkeit und gute Beizwirkung, bei einem angemessenen Gehalt an Säuren, aus. Mit dem Antox 70E können die am meisten verwendeten nichtrostenden Stähle, wie z. B. 1.4301, 1.4306, 1.4571, oder 1.4435, gebeizt werden.

Anwendung: Handpinsel
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 40 - 90 lfm/Anlaufzonenbreite 5 cm

3535 2220

Antox 70E – 2 kg Dose



Beizpaste Antox 71E

Antox 71E ist die Beizpaste (farblos), die nach den Richtlinien der KWU konzipiert wurde. Das Antox 71E zeichnet sich durch seine sehr gute Streichbarkeit und gute Beizwirkung, bei einem angemessenen Gehalt an Säuren, aus. Mit dem Antox 71E können die am meisten verwendeten nichtrostenden Stähle, wie z. B. 1.4301, 1.4306, 1.4571, oder 1.4435, gebeizt werden.

Anwendung: Handpinsel
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 90 - 150 lfm/Anlaufzonenbreite 5 cm

3535 2285

Antox 71E – 2 kg Dose

3535 2286

Antox 71E – 10 kg Weithalskanister



Neutralisierungspaste Antox NP

In vielen Fällen ist es sinnvoll nach dem Beizen mit Antox 71E ohne Spülen direkt mit Antox NP zu neutralisieren. Antox NP wird nach dem Beizvorgang mit dem Pinsel, auf die mit den Edelstahlbeizpasten behandelten Stellen, aufgetragen und gut mit den Resten der Beizpaste vermischt. Der Neutralisierungsvorgang ist beendet, sobald keine Blasenbildung mehr zu sehen ist.

Anwendung: mit Pinsel auf Beizpastenreste auftragen
 Empfohlene Einwirkzeit: bis keine Blasenbildung mehr erfolgt
 Ergiebigkeit: ca. 40 - 150 lfm/Anlaufzonenbreite 5 cm

3535 2289

Antox NP – 2 kg Dose

